

بررسی مقایسه‌ای استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی چسبانده‌شده به مینای آماده سازی شده با سه روش لیزر CO₂ و Er,Cr: Y SGG Hydrkintic و اسید فسفریک

ماشالله خانه مسجدی^۱، لیلا بصیر^{۲*}، علی رضایی^۳، علیرضا رکابی^۴

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی مقایسه‌ای استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی چسبانده شده به مینای آماده سازی شده با سه روش لیزر CO₂ و Er, Cr: Y SGG Hydrkintic و اسید فسفریک می باشد.

روش بررسی: به منظور انجام این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی ۹۰ عدد دندان پرمولر سالم کشیده شده، انتخاب و به ۳ گروه سی تایی تقسیم شدند. گروه اول با اسید فسفریک ۳۷٪ و گروه دوم با لیزر CO₂ در تنظیم ۳w (۸/۳ j/cm²) و گروه سوم با لیزر Er,Cr: YSGG Hydrokinase در تنظیم ۳w (۸/۳ j/cm²) آماده سازی شدند. سپس براکت اج وایز ۰۲۲ استاندارد 3M (آمریکا) توسط باندینگ و کامپوزیت لایت کیور 3M بر روی دندان‌ها باند شد. برای تعیین استحکام باند برشی از دستگاه Universal Testing Machine تحت نیروی برشی با سرعت ۱ میلی متر در دقیقه و جهت بررسی داده‌ها از آمار توصیفی و برای مقایسه دو به دو بین گروه‌ها از T test استفاده شد (P<0.05).

یافته‌ها: میانگین استحکام باند برشی برای ۳ گروه فوق براساس مگاپاسکال به ترتیب زیر است: گروه ۱- ۱۱/۳۳ ± ۰/۹۶، گروه ۲- ۸/۸۳ ± ۱/۷۶، گروه ۳- ۲/۲۳ ± ۹/۵۹. بیشترین مقدار استحکام باند در گروه اسیدچ است بدست آمد که اختلاف آماری مشخصی با سایر گروه‌ها نداشت (P > ۰/۰۵).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آماده سازی سطح مینا با اسید فسفریک ۳۷٪، استحکام باند بیشتری در مقایسه با لیزرهای CO₂ Hydrokinase, Er, Cr: YSGG دارد، ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود. با توجه به انحراف معیار بیشتر گروه‌های لیزر در مقایسه با اسید اچ به نظر می رسد که استفاده کلینیکی از لیزر نیازمند تحقیقات و پژوهش‌های بیشتر می باشد.

کلید واژگان: استحکام باند برشی، نیروی جدا کننده، اسید اچ، آماده سازی با لیزر

۱-دانشیار گروه ارتودنسی.

۲- دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان.

۳- دستیار تخصصی اندودانتیکس.

۴-اندودنتیست.

۱-گروه ارتدنیسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

۲- گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

۳- گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

* نویسنده مسؤول:

لیلا بصیر؛ گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

تلفن: ۰۰۹۸۹۱۶۱۳۵۷۶۱

Email: Basir-L@yahoo.com

مقدمه

نتیجه رسیدند که استحکام باند ایجادشده توسط لیزرهای $(4/1 \text{ MPa}) \text{ Nd:YAG}$ و $(3/3 \text{ MPa}) \text{ Co}_2$ قدرتی کافی برای چسباندن براکت را در مقایسه با روش رایج اسید اچ $(4/9 \text{ MPa})$ فراهم می‌کند. همچنین بررسی نمونه‌ها با میکروسکوپ الکترونی (Scanning Electronic Microscopy) SEM نشان داد که الگوی ایجادشده توسط لیزر Co_2 به صورت Craterهایی با ابعاد متغیر، اما الگوی ایجادشده توسط لیزر Nd:YAG به صورت لانه زنبوری و مشابه الگوی ایجادشده در روش اسید اچ است (۳).

سردار (Serdar) و همکاران در سال ۲۰۰۲ به مقایسه روش آماده‌سازی مینا با لیزر Er, Cr:YSGG و Hydrokinetic و اسید فسفریک ۳۷ درصد پرداختند. در این تحقیق، ۶۰ دندان پره مولر سالم کشیده‌شده بدون پوسیدگی را به ۳ گروه ۲۰ تایی تقسیم کردند و گروه اول را با تنظیم (۱-W) و گروه دوم را با تنظیم (۲-W) و گروه سوم را با اسید فسفریک ۳۷ درصد آماده‌سازی کردند. براکت‌ها به دندان‌ها چسبانده و با دستگاه Universal Testing Machine جدا شدند. نتیجه حاصل از بررسی آن بود که در تنظیمات (۱-W) دستگاه، استحکام باند $(5/64 \pm 3/19 \text{ MPa})$ به صورت معناداری پایین‌تر از اسید اچ $(8/23 \pm 2/30 \text{ MPa})$ بود، اما در تنظیمات (۲-W) دستگاه، استحکام باند به دست آمده $(7/11 \pm 4/56 \text{ MPa})$ تفاوت زیادی با روش اسید اچ نداشت. با این حال، دامنه زیاد تغییرات (Standard Deviation) در گروه‌های لیزر استفاده از این روش را جهت چینیغ غیر قابل اطمینان می‌کند بررسی میکروسکوپ الکترونی نشان داد که سطح ایجادشده توسط لیزر بسیار مطلوب و کمی نامنظم‌تر از سطح اسید اچ می‌باشد (۴).

ون (Kwon YH) و همکاران در سال ۲۰۰۳ از تنظیم‌های $2/5W$ و $3/5W$ لیزر Nd:YAG برای اچ مینا

با پیشرفت علم و گسترش استفاده از لیزر در دندان-پزشکی، آماده‌سازی مینا با لیزر جهت چسباندن براکت‌های ارتودنسی مورد توجه قرار گرفته است. اگر استفاده از لیزر در آماده‌سازی سطح مینا استحکام باند کافی ایجاد کند به دلیل سرعت بیشتر و آسانی کار، عدم نیاز به ایزولیشن خیلی دقیق و حساسیت کمتر به آلودگی بزاقی و از همه مهم‌تر کاهش ریسک پوسیدگی در اطراف براکت‌های ارتودنسی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای اسید اچ باشد (۱). تحقیقات انجام‌شده در این زمینه محدود و دارای نتایج متفاوتی می‌باشد که این خود دلیل بر اهمیت تحقیقات بیشتر در این زمینه می‌باشد (۲-۴). هدف از این مطالعه، تعیین استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی چسبانده‌شده به مینای آماده‌سازی‌شده با لیزر CO_2 و Er,Cr: Y SGG و Hydrkintic و مقایسه آن با روش رایج اچ با اسید فسفریک می‌باشد.

در سال ۲۰۰۱، سویت (Swift EJ. Jr) و همکاران به مشاهده چینیغ مینا توسط لیزر Free-electron پرداختند. آنها در ابتدا از ۱۴۶ اینسایزور ماگزایلا برای به دست آوردن انرژی بهینه لیزرهای Nd:YAG و CO_2 در آماده‌سازی سطح مینا استفاده کردند. سپس آنها از ۲۱۰ دندان که در سه گروه مساوی با استفاده از لیزر CO_2 ، لیزر Nd:YAG و اسید فسفریک ۳۷ درصد اچ شده بودند برای به دست آوردن استحکام کششی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که اچ با لیزر روش مؤثری برای آماده‌سازی سطح مینا نمی‌باشد. همچنین در بررسی نمونه‌های اچ شده با میکروسکوپ (Atomic Force Microscopy) (AFM) (Profilometry) مشخص شد که اگرچه الگوی ایجادشده توسط این دو روش با هم متفاوت است، اما چینیغ با لیزر سطح خشن‌تری ایجاد می‌کند (۲).

در سال ۲۰۰۱، فورمن آر (Fuhrmann R) و همکاران در بررسی لیزرهای $\text{Co}_2 \text{ Nd:YAG}$ به این

فاقد روغن خشک شد. آنگاه در مورد هر گروه به صورت ذیل عمل گردید:

الف) نمونه‌های گروه ۱ به وسیله ژل اسید فسفریک ۳۷ درصد کارخانه ۳M به مدت ۳۰ ثانیه اچ، به مدت ۱۵ ثانیه به وسیله آب جاری و به مدت ۱۵ ثانیه توسط اسپری آب و هوای فاقد روغن شسته شد و در نهایت، به وسیله اسپری هوای فاقد روغن به مدت ۲۰ ثانیه کاملاً خشک شدند. سپس برکت های ۰.۲۲ اچ و ایز استاندارد ۳M (ساخت کارخانه ۳M کشور آمریکا) با قاعده به مساحت ۱۲/۱ میلی متر مربع توسط باندینگ و کامپوزیت نوری ۳M بر روی دندان به گونه‌ای نصب شدند که Slot آنها موازی با سطح افق قرار گیرد؛ به نحوی که تیغه دستگاه Universal Testing Machine (zwick مدل z600 ساخت کشور آلمان) عمود بر بدنه برکت‌ها قرار گیرد. برکت‌ها کاملاً بر سطح دندان فشرده شدند تا حداقل ضخامت کامپوزیت در زیر برکت باقی بماند و سپس به مدت ۴۰ ثانیه از سمت مزیال و دیستال توسط دستگاه لایت کیور

(Coltolux, Coltene/Whaledent AG, Altstatten, Switzwrland) به آنها نور تابانده شد.

ب) تمام نمونه‌های گروه ۲ به وسیله لیزر Co2 (LANCET series Laser Surgical Apparatuses (LSA), Tula, Russia) در تنظیم ۳w ($۸,۳ \text{ j/cm}^2$) آماده‌سازی شدند و سپس تمام مراحل مانند گروه ۱ انجام شد.

ج) نمونه‌های گروه ۳ به وسیله لیزر Er, Cr: YSGG hidrokinase

(Biolase, WaterLase BIOLASE, Inc. BIOL), USA) در تنظیم ۳w ($۸,۳ \text{ j/cm}^2$) آماده‌سازی شدند و بقیه مراحل مانند گروه ۱ انجام شد.

کلیه نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در آب مقطر در دمای ۳۷ در انکوباتور نگهداری شدند، سپس برای تعیین میزان نیروی جداکننده از دستگاه universal testing

و در گروه کنترل از اسید فسفریک ۳۷ درصد استفاده کردند. استحکام باند کششی به دست آمده در مقایسه با روش اسید اچینگ رایج کمتر بود؛ البته با افزایش انرژی لیزر میزان استحکام باند نیز افزایش یافته بود (۵).

روش بررسی

۹۰ دندان پرمولر سالم که برای درمان‌های ارتودنسی کشیده شده و در حین کشیدن آسیبی به مینای آنها وارد نشده و تحت هیچ‌گونه درمان شیمیایی دندان پزشکی از قبیل Bleaching و Etching قرار نگرفته بودند، برای انجام این مطالعه تجربی آزمایشگاهی در طی ۲ ماه جمع‌آوری و در محلول ۰/۲ درصد تیمول در دمای متوسط ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند (۶).

این دندان‌ها ۲۴ ساعت قبل از شروع مطالعه از محلول تیمول خارج و پس از تمیز شدن، در آب مقطر نگهداری شدند. جهت انجام مطالعه، دندان‌ها به صورت تصادفی به ۳ گروه ۳۰ تایی به شرح زیر تقسیم شدند.

گروه اول با اسید فسفریک ۳۷ درصد، گروه دوم با لیزر Er, Cr: YSGG و گروه سوم با لیزر Hydrokinase آماده‌سازی شدند. تمامی مراحل آماده‌سازی نمونه‌ها توسط یک نفر با استفاده از استوانه‌ای پلاستیکی انجام شد. سطح داخلی استوانه به وازلین آغشته و با آکريل Cure Self ساخت کارخانه پارس دنتال ایران پر شد. نمونه‌ها به نحوی در آکريل قرار داده شدند به طوری که حداکثر تحذب یک سوم میانی سطح با کال دندان‌ها با تیغه دستگاه سورویور تماس داشته باشد و از بعد مزیدیستال، محور طولی دندان کاملاً عمود بر سطح افق قرار گیرد. حرارت ناشی از پلیمریزه شدن آکريل با قرار دادن استوانه در داخل آب کنترل شد. سطح تمام نمونه‌ها با رابر کپ و پودر پامیس به مدت ۱۰ ثانیه تمیز شد. سپس به وسیله اسپری آب و هوای فاقد روغن شسته و با اسپری هوای

دو بین گروه‌ها از T test تحت برنامه نرم‌افزاری SPSS16.5 استفاده شد ($P < 0.05$).

یافته‌ها

استحکام باند برشی گروه‌های مورد آزمایش، اختلاف آماری معناداری نداشت ($P > 0.05$). در بین گروه‌ها بیشترین استحکام باند مربوط به اسید فسفریک بود که با سایر گروه‌ها تفاوتی دیده نشد ($P = 0.738$).

machine با سرعت ۱ میلی‌متر در دقیقه استفاده شد. تک‌تک نمونه‌ها در دستگاه قرار می‌گرفتند و نیروی برشی توسط یک اهرم با سر تیغه‌ای با سرعت (1mm/min) بر قسمت عریض تر بیس باکال تیوب‌ها در محل اینترفیس چسبندگی در جهت اکلوژوجینیوالی اعمال می‌شد تا شکست باند بوقوع بپیوندد. دستگاه UTM میزان نیروی لازم برای کندن براکت‌ها از سطح دندان را بر حسب نیوتن ارائه می‌داد که با تقسیم این اعداد بر سطح مش براکت، میزان استحکام باند برشی بر حسب مگاپاسکال حاصل شد. جهت بررسی داده‌ها از آمار توصیفی و برای مقایسه دو به

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار و استحکام باند برشی در سه گروه مورد مطالعه بر حسب مگاپاسکال


گروه	تعداد	حداقل	حداکثر	میانگین	مد	دامنه	SD	P
Acid etch	۳۰	۱۰/۳	۱۲/۲	۱۱/۳۳	۱۰/۵	۱/۹	۰/۹۶	۰/۷۳۸
Co2 laser	۳۰	۷/۱	۱۰/۵	۸/۸۳	۹/۱	۳/۴	۱/۷۶	۰/۷۳۸
Er,Cr;YSGG laser	۳۰	۷/۳	۱۱/۸	۹/۵۹	۹/۴	۴۵.	۲/۲۳	۰/۷۳۸

($P < 0.05$)

جدول ۲: میانگین، انحراف معیار و **Debonding Force** در سه گروه مورد مطالعه بر حسب مگاپاسکال

گروه	تعداد	میانگین	انحراف معیار	P
Acid etch	۳۰	۱۳۸	۱۱/۱۲۳	۰/۷۳۸
Co2 laser	۳۰	۱۰۷/۴۶۵	۲۰/۷۶۰	
Er,Cr;YSGG laser	۳۰	۱۱۶/۰۱۴	۲۶/۸۶۶	

($P < 0.05$)



نمودار ۱: میانگین استحکام باند برش برای گروه‌های مورد مطالعه

بحث

نیست. به‌علاوه، عوارض منفی ناشی از کاربرد آلومینیوم اکساید جهت سندبلاست در دهان نیز باید در نظر گرفته شود. همچنین به‌علت آتروسولهای که ایجاد می‌شود دندان-پزشک باید از ماسک و عینک و بیمار نیز از عینک استفاده نماید (۱۴-۱۷).

سمن‌های گلاس آینومر نیز فواید زیادی دارند. این سمن‌ها منبع ذخیره فلوراید جهت محافظت در برابر دکلسیفیکاسیون دندان بوده‌اند و پس از پایان کار نیز به-راحتی از روی سطح دندان برداشته می‌شوند. سمن‌های رزینی تغییر یافته با گلاس آینومر مزایای مشابه گلاس آینومر داشته و از طرفی، انحلال کمتر و استحکام بیشتری نسبت به گلاس آینومرهای قدیمی دارند، اما این سمن‌ها نیاز به کاندیشینینگ یا پرایمینگ دارند. با این وجود، استحکام باند کامپوزیت رزین‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای از سمن‌های گلاس آینومر معمولی یا مدیفیه بیشتر است (۱۸).

مطالعات زیادی جهت آماده‌سازی سطح مینا با مواد مختلف صورت گرفته که از میان آنها در حال حاضر اچ مینا توسط اسید فسفریک بهترین روش شناخته شده است (۷-۱۰). یکی از معایب این روش، دمیترالیزاسیون لایه سطحی مینا است که به نبال تجمع پلاک باکتریال در اطراف براکت-های ارتونسی، دندان را بسیار مستعد پوسیدگی می‌نماید. استفاده از اسید مالئیک و اسید پلی آکرلیک به‌عنوان جایگزین اسید فسفریک برای کنترل دمیترالیزاسیون مینا طی اسید اچ توصیه شده که کاهش استحکام باند به مینا را به-دنبال داشته است (۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۳).

روش دیگر آماده‌سازی مینا، روش Air Abrasion (سند بلاست) می‌باشد. میزان از دست دادن مینا در طی سندبلاست تحت فشار کم و در یک زمان کوتاه از اسید فسفریک ۳۷ درصد کمتر است، این تکنیک، روشی سریع برای آماده‌سازی سطح مینا می‌باشد. لیکن استحکام باند ایجاد شده توسط سند بلاست از نظر کلینیکی قابل قبول

۵-۸ مگاپاسکال را معیار قرار دهیم، تمام مقادیر به دست آمده برای انجام کارهای ارتودنسی قابل قبول هستند. وقتی که استحکام باند گروه‌های لیزر با اسید اچ مقایسه می‌گردند، مشاهده می‌شود که دامنه تغییرات در گروه اسید اچ کمتر می‌باشد؛ در صورتی که در گروه‌های لیزر، دامنه این تغییرات بیشتر است. این اختلاف احتمالاً ناشی از حرکت **hand-controlled Sweeping Motion of the laser beam** در طی مراحل آماده‌سازی است و بنابراین مطالعات بیشتر برای تعیین یک روش اچ مطلوب و استاندارد با لیزر ممکن است به حل این موضوع کمک کند.

نتیجه‌گیری

اطلاعات حاصل از این مطالعه نشان‌دهنده آن است که استفاده از روش **Acid Etching** در آماده‌سازی سطح مینا نسبت به لیزرهای **Er, cr : Co2 YSGG** و **Hydrokinase** هنگام استفاده از باندینگ، کامپوزیت لایت کیور **۳M** و براکت استاندارد **022 ۳M** استحکام باند بیشتری دارد، که البته از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. از آنجا که در طی درمان ارتودنسی، براکت‌ها در معرض نیروهای مختلف **Torsion, Tensile** و **Shear** قرار می‌گیرند، دامنه زیاد تغییرات در گروه‌های لیزر (انحراف معیار بیشتر) نشان می‌دهد که استفاده کلینیکی از لیزر هنوز نیازمند تحقیقات و پژوهش‌های بیشتر می‌باشد.

قدردانی

این مقاله منتج از پایان‌نامه آقای علیرضا رکابی می‌باشد (U-86016). بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به دلیل تقبل هزینه‌های این طرح و همچنین از زحمات جناب آقای دکتر فکر آزاد قدردانی می‌گردد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین استحکام باند گروه اسید اچ نسبت به هر دو گروه لیزر بالاتر است و استحکام باند لیزر **Er,Cr** نیز از لیزر **Co2** بیشتر است که البته این مقدار از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. با این وجود، اختلاف بین حداقل و حداکثر استحکام باند در ۳ گروه نشان می‌دهد که انحراف معیار در بین گروه‌های لیزر بیشتر از گروه اسید اچ است و این بیانگر آن است که استحکام باند به دست آمده در گروه‌های لیزر پراکندگی بیشتری دارد و از **۷/۱** مگاپاسکال تا **۱۰/۵** در گروه **Co2** و از **۷/۳** تا **۱۱/۷** مگاپاسکال در گروه **Er, Cr** متغیر می‌باشد. میجر و اسمیت (**Majer and Smith**) دریافتند که استحکام باند **۸** مگاپاسکال برای براکت‌های ارتودنسی کافی است. استحکام باند در موارد زیر این حد برای براکت‌های ارتودنسی قابل قبول نمی‌باشد (۱۹). از طرفی، بر طبق نظر ریولدز (**Reynolds**) استحکام باند بین **۶-۸** مگاپاسکال مطلوب است (۱۱). گرمک (**Germeck**) و همکاران نیز استحکام باند لازم در شرایط کلینیکی را **۵-۸** مگاپاسکال گزارش کرده‌اند (۱۲). با توجه به آنکه فراوانی استحکام باند در هر دو گروه لیزر بالاتر از این حد می‌باشد، (۹/۱) برای لیزر **Co2** و **۹/۴** برای گروه لیزر **(Er,Cr)** و حداقل استحکام باند در دو گروه هم در این دامنه قرار می‌گیرد، بنابراین مقادیر پایین به دست آمده نیز برای نصب براکت‌های ارتودنسی قابل قبول می‌باشند.

سردار (**Serdar**) و همکاران در سال **۲۰۰۲** با لیزر **Er,Cr** با انرژی **۱W** و **۲W** لیزر **Er,Cr** به این نتیجه رسیدند که استفاده از این لیزر با انرژی **۱W** و **۲W** برای کارهای ارتودنسی قابل قبول نمی‌باشد (۴). اما در مطالعه حاضر از انرژی **۳W** دستگاه استفاده شد. اگر معیار استحکام باند **۸** مگاپاسکال برای براکت‌های ارتودنسی را معیار قرار دهیم مواردی که زیر این حد می‌باشد برای کارهای ارتودنسی قابل قبول نمی‌باشد، اما اگر استحکام باند

منابع

- 1-Graber M. Orthodontics, current principles & Technique. Laser in orthodontics. In: St Louis. The CV .3th ed. Philadelphia: mosby; 2012; P. 72-1051.
- 2-Swift EJ Jr, Edwards GS, Perdigao J. free electron laser etching of dental enamel . J Dent 2001; 29(5): 347-353.
- 3-Fuhrmann R, Gutknecht N, magunski A. Conditioning of enamel with ND: YAG and Co2 dental laser systems and with phosphoric acid An in- vitro comparison of the tensile bone strength and the morphology of the enamel. J Orofac Orthop 2001; 62(5) : 375-86.
- 4-Serdar U, Metin O, Aslihan U. laser etching of enamel for direct bonding with an Er, cr: YSGG hydrokinetic laser system . Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002Dec; 122(6): 649-56.
- 5-Kown YH, Kwon OW, Kim HI. ND: YAG laser ablation of enamel for orthodontic use : tensile bond strength and surface modification. Dent Mater J 2003 Sep; 22(3): 397-403.
- 6-Nikita VL, Vidya BS, Sham SB. Disinfection methods of extracted human teeth. J Oral Health Comm Dent 2007; 1(2): 27-29
- 7-Varma B, Tandon S. Enamel etching by Carnon dioxid laser. An in- vitro comparative evaluation. Indian J Dent Res 1997Jan – Mar; 8(1): 19-25.
- 8-Carpus – Pastor L, Villalba Moreno J, DE Dios Lopes Gonzalez. Comparing the tensile strength of brackets adhered to laser etched enamel vs. acid – etched enamel. J. Am Dent Assoc 1997 Jun; 128(6); 732-7.
- 9-Martinez – Insua A, Da Silva Dominguez L, Rivera FG. Differences in bonding to acid – etched or ER: YAG-laser – treated enamel and dentin surface. J Prosthet Dent 2000 Sep; 84(3): 280-8.
- 10-Swift EJ Jr, Edwards GS , Perdigao J. free electron laser etching of dental enamel . J Dent 2001 Jul; 29(5): 347-353.
- 11-Human tooth enamel and their probable effects on solubility. Calcif tissue Int 1986; 38: 197-208.
- 12-Fuhrmann R, Gutknecht N, magunski A. Conditioning of enamel with ND: YAG and Co2 dental laser systems and with phosphoric acid An in- vitro comparsion of the tensile bone strength and the morphology of the enamel. J Orofac Orthop 2001 Sep; 62(5): 375-86.
- 13-Usume S, Orhan M, Usume A. Laser etching of enamel for direct bonding with an Er, Cr: YSGG hydrokinetic laser system. Am J Orthod dentofacial orthop 2002 Dec; 122(6): 649-56.
- 14-Goldstein RE , Parkins FM . Using air-abrasive technology to diagnose and restore pit and fissure caries. J Am Dent Assoc 1995; 126: 760-61.
- 15-Dana C, Thresiamma J, Kuriakose S , Jayasree S. Surface treatment of enamel with laser – a potential alternative for acid etching –an invitro study. J Indian Soc. Pedod prev Dent 1996 Jun; 14(2): 62-5.
- 16-Lee BS, jsish TT, Lwee YL. Bond strengths of orthodontic bracket after acid – etched , Er: YAG laser- irradiated and Comtoined treatment on enamel surface. Angle Orthod 2003 Oct; 73(5): 565-70 .
- 17-Kown YH, Kwon OW, Kim HI. ND: YAG laser ablation of enamel for orthodontic use : tensile bond strength and surface modification. Dent Mater J 2003 Sep; 22(3): 397-403.
- 18-White LW. Glass Ionomer Cement. J Clin Ortho 1989; 20: 387-91.
- 19-Maijer R, Smith DC. Crystal growth on outer enamel surface: An alternative to acid etching: A J Ortho 1986; 89: 183-93.
- 20-Armengol V, Laboux O, Weiss P. Effect of ER: YAG and ND:YAG laser irradiation on the surface roughness and free surface engery of enamel and dentine: an invitro study Oper Dent. 2003 Jan – feb; 28(1): 67-74.
- 21-Germec D, Cakan U, Ozdemir FI, Aru Tn, cakan M. Shear bond stength of barackets bonded to amalgam with different intermediate resins and adhesives. Eur J orthod 2009; 31: 207-212.

The Comparison of Shear Bond Strength of Brackets Adhered to Enamel Pretreated with Three Methods of CO₂, Er, Cr:YSGG Lasers with Acid Phosphoric

Mashaalah Khanehmasjedi¹, Leila Bassir^{2*}, Ali Rezaei³, Alireza Rekabi⁴

1-associate Professor of Orthodontics.

2-Associate Professor of Pedodontics.

3- Assistan of endodontics

4-Endodontist.

1-Department of Orthodontics, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2-Department of Pedodontics, School of Dentistry, Ahvaz, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3-Department of Endodontics, School of Dentistry, Ahvaz, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

*Corresponding author:

Leila Bassir; Department of Pedodontics, School of Dentistry, Ahvaz, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
Tel: +989161135761
Email: Basir-L@yahoo.com

Abstract

Background and Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of CO₂ and Er, Cr:YSGG Hydrokinetic lasers on enamel conditioning for bonding of brackets in comparison with acid etching technique.

Subjects and Methods: Ninety intact freshly preserved extracted premolars were chosen and divided into three groups (30 each). Then the teeth in acid etch group were conditioned with acid etching technique with 37% phosphoric acid and in CO₂ group were conditioned with setting 3W (pps 150 mj) using CO₂ laser and in laser ErCr YSGG group were conditioned with setting 3W (pps 150 mj) using ErCr YSGG Hidrokiase laser. Then 3M brackets were bonded to teeth by 3M light cure composite in each group. For determination of bonding strength the samples were exposed to cutting force of 1 mm velocity per minute with universal testing machine. Descriptive and t test were used for comparison between groups with P<0.05 level of significance.

Results: The mean values of bonding strengths to MP were as follows: for acid etching technique 11.3, laser CO₂ technique 8.8, laser ErCr YSGG Hidrokinetic technique 9.5. The highest value of bonding strength, although statistically insignificant, was in acid etch group.

Conclusion: The results of this study showed that use of laser conditioning enamel surface treatment produced less bonding strength in comparison with acid etching, but its difference was not significant. Moreover, the high SD (Variations- standard deviation) seen in both laser groups compared with acid etch group, makes questionable the reliability and predictability of laser-etching method. Further studies on clinical application of laser are still needed.

Keywords: Shear Bonding Strength, Leaser Conditioning, Debonding force, Acid Etching.

Please cite this paper as:

Khanehmasjedi M, Bassir L Rezaei A, Rekabi AR. The Comparison of Shear Bond Strength of Brackets Adhered to Enamel Pretreated with Three Methods of CO₂, Er, Cr:YSGG Lasers with Acid Phosphoric. JundishapurSci Med J. 2014;13(4):419-426.

Received: July 3, 2011

Revised: Oct 24, 2012

Accepted: July 5, 2014